



Instrukcja techniczna, stan 01.03.2011

# KÖSTER Sanierputz Glattspachtel

## Szpachla renowacyjna

Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0118/01/2010.

### Szpachla do wygładzania powierzchni tynków renowacyjnych KÖSTER

#### Właściwości

Drobnoziarnista szpachla na bazie cementu do prac wykończeniowych po nałożeniu tynków renowacyjnych KÖSTER. Szpachla KÖSTER Sanierputz Glattspachtel jest otwarta dyfuzyjnie i hydrofobowa. Produkt posiada Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1149/02/2004.

#### Dane techniczne

Max wymiar ziarna	0,1 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego $\mu$	ok. 10
Kolor	biały

#### Zastosowanie

Szpachla renowacyjna KÖSTER Sanierputz Glattspachtel jest stosowana wewnątrz pomieszczeń na tynki renowacyjne KÖSTER, gdzie wymagana jest bardzo gładka, pozbawiona chropowatości faktura tynku.

#### Podłoże

Szpachla renowacyjna KÖSTER Sanierputz Glattspachtel nakładana jest na tynki renowacyjne KÖSTER. Podłoże powinno być czyste, wolne od powłok malarskich i tapet oraz innych zanieczyszczeń mogących obniżyć przyczepność.

#### Sposób wykonania

Suchą zaprawę mieszać z wodą, aż do uzyskania jednorodnej masy. Dodatek wody zarobowej na 25 kg worek suchej zaprawy wynosi ok. 6,9 l. Grubość nakładanej warstwy: 1÷1,5 mm.

#### Zużycie

ok. 1,7 kg/m<sup>2</sup> na 1 mm grubości

#### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia po użyciu czyścić wodą.

#### Opakowania

Worek 25 kg.

#### Przechowywanie

Materiał przechowywać w suchych pomieszczeniach, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach – do 12 miesięcy.

#### Środki ostrożności

Nosić okulary ochronne i rękawice ochronne.

#### Związane instrukcje techniczne

KÖSTER Sanierputz E

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie.

**KOESTER Polska Sp. z o.o.**  
31-670 Kraków; ul. Powstańców 127 lok. 14  
tel. 012/ 411 49 94; fax 012/ 413 09 63  
[www.koester.pl](http://www.koester.pl); e-mail: [info@koester.pl](mailto:info@koester.pl)