

Lata gwarancji		10	
Zabezpieczenie powierzchni			Poliuretan PUR
Klasyfikacja użytkowania	PN-EN 649+PN-EN 685		34/43
Certyfikat Zdolności WE	PN-EN 14041		1488-CPD-0017
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	PN-EN 13501-1		Bfl-s1
Ocena higieniczna	-		Pożytywna
Odporność na posłizg	PN-EN 14041 DIN 51130		Klasa DS R11
Dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893		0,66 / 0,68
Zachowanie elektryczne	PN-EN 14041		Antystatyczna
Napięcie elektrostatyczne	PN-EN 1815		<= 2kV
Grubość całkowita	PN-EN 426	mm	2,0
Grubość warstwy użytkowej	PN-EN 429	mm	0,8
Ciężar	PN-EN 430	kg/m ²	3,1
Szerokość rolonu	PN-EN 426	m	2
Długość rolonu	PN-EN 426	m	20
Odporność na ścieranie	PN-EN 660-1	-	Grupa T
Wgniecenie reszkowe	PN-EN 433	mm	<=0,03
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła	PN-EN 434	%	<=0,4
Zwijanie się po działaniu ciepła	PN-EN 434	mm	<=8
Odporność na światło	PN-ISO 105-B02	-	>7
Elastyczność	PN-EN 435	-	Dobra
Odporność chemiczna	PN-EN 423	-	Odporna
Odporność na mikroorganizmy	PN-EN ISO 846		Odporna
Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach	PN-EN 425	-	Odporna
Możliwość stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym do 27°C			Tak